



DAY CANDLE

شركة تنمية نهار الصناعية

Product Data

بيانات المنتج



Honey Wax



DAY CANDLE
شركة شمع نهار الصناعية

تم تأسيس شركة شمع نهار الصناعية كشركة سعودية محدودة في عام ٢٠١٨م ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة وكان الهدف من تأسيسها هو مساعدة القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية عموماً، والتمشي مع تحقيق رؤية المملكة للمشاركة في برنامج التوازن الاقتصادي و نقل التقنيات المتطورة للمملكة.

وتشارك الشركة منذ تأسيسها في عدد من شركات برنامج التوازن الاقتصادي بالإضافة الى المشاريع الصناعية الاخرى، وركزت على الصناعات البتروكيميائية والخدمات المصاحبة لها.

هذه الشركة تقوم بدور متقدم لنيل ثقة عملائها بتقديم الجودة فهو بمثابة حلقة اتصال بينهم وبين الشركة. وهدفها الأساسي النجاح في خدمة العملاء بأيسر سبيل وأسرع وقت وجودة أداء، ولا تعمل الشركة على الاستئثار بالعمل بصفة مطلقة ولكنها تحرص على استشارة العملاء في كل مرحلة من مراحل الأداء حتى تضمن انجاز العمل بأسلوب دقيق وتحصل على نتائج ايجابية حاسمة ومباشرة تخدم أغراضها وأهدافها وايضاً اغراض واهداف عملائها.

شمع العسل



شمع العسل هو عبارة عن شمع معجون شديد اللمعان يُستخدم في صناعة الألياف الزجاجية كعامل لتحديد القوالب. أنه يحتوي على شمع كرنوبا، ومساعدات التماسك الخاصة وعوامل الانتشار.

يستخدم شمع العسل لتقليل الوقت الذي تقضيه في عمل ما نظراً لسهولة الاستخدام والتطبيق. إنه عامل تحريير قوالب ممتاز والذي يوفر تحريير أفلاماً صلبة غير ملطخة تعزز إمكانية التكاثر واللمعان. ومن الأسهل تطبيقه وإزالته من الشموع المعالجة الأخرى والفيلم المتبقي مقاوم للتآكل.

يخلق شمع العسل سطحاً متيناً من الشمع والذي يستمر بالمحافظة على ثباته لتأثيرات متعددة.

المنتج	ذرتة الانصهار / الفُطور وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D87)	الحد الأعلى للمحتوى الزيتي % وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D721)	رقم اللون في مقياس سيبوليت وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D156)	مؤشر النفاذ 1/10 ملم عند الدرجة 25 وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D1321)	الرائحة وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D1833)	اللزوجة الديكينية عند الدرجة 212 فهرنهايت وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D445)	المواد الماصة للأشعة فوق البنفسجية وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 21CFR172.886(b))	نقطة الوميض وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D92)
2030	77-88/171-190	1%	5	15	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
FR54/56	54-56/129-133	0.5%	28min	14-22	2	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
FR145F	62-64/144-148	0.3-0.5%	26-30	11-16.5	غير مطبق	4.8-5.6	اجتاز	240
شمع النخيل HCl0175	57 /134(Typ.)	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
FA167(أصفر)	85 /185(Typ.)	3%	غير مطبق	15-20	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
2075	77-82/175-180	1.2-1.3%	22	21	غير مطبق	18	غير مطبق	غير مطبق
SW180	74-79/165-175	10-18%	0.5-8	غير مطبق	غير مطبق	17-24	غير مطبق	228
شمع النخيل HCl 101	50-60/122-140	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
FR60/62	60-62/140-144	0.5%	28min	14-22	2	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
8036	70-75/158-167	3.5%	15-30	30-50	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
شمع النخيل P1819	43-51/109-124	غير مطبق	غير مطبق	10max	غير مطبق	15-20	غير مطبق	غير مطبق
SR129F	52-55/127-132	3.0%	0.5(No.)	30-50	غير مطبق	3.3-4.0	غير مطبق	220
SR70/72	70-72/158-161	1.5%	20Min	14-22	2	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
SA1820	55-57/131-135	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
165F	72-74/163-167	1%	10	14	غير مطبق	7-8.5	غير مطبق	غير مطبق

Honey Wax

Honey Wax is a high gloss paste wax for used in the glass fibre industry as a mold release agent. It contains the carnauba wax, special binders and spreading agents.

Use Honey Wax to reduces time spent on a job due to its exceptional ease of application and buffing. It is an excellent mold release agent providing reproducibility, glossiness, and a non-staining, hard releasing film. It is easier to apply and remove than other processed waxes and the residual film is resistant to abrasion.

Honey Wax creates a durable wax surface that remains intact for multiple pulls.



Product	Drop/Melting Point °C/°F (ASTM D87)	Oil Content Max% (ASTM D721)	Color in Saybolt or No. (ASTM D156)	Needle Penetration 1/10mm @25° C (ASTM D1321)	Odour (ASTM D1833)	Kinematic Viscosity @212° F (ASTM D445)	Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b)	Flash Point °C (ASTM D92)
2030	77-88/171-190	1%	5	15	N/A	N/A	N/A	N/A
FR54/56	54-56/129-133	0.5%	28min	14-22	2	N/A	N/A	N/A
FR145F	62-64/144-148	0.3-0.5%	26-30	11-16.5	N/A	4.8-5.6	اجتاز	240
Palm wax HCI0175	57 /134(Typ.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FA167 (Yellow)	85 /185(Typ.)	3%	N/A	15-20	N/A	N/A	N/A	N/A
2075	77-82/175-180	1.2-1.3%	22	21	N/A	18	N/A	N/A
SW180	74-79/165-175	10-18%	0.5-8	N/A	N/A	17-24	N/A	228
Palm wax HCI 101	50-60/122-140	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FR60/62	60-62/140-144	0.5%	28min	14-22	2	N/A	N/A	N/A
8036	70-75/158-167	3.5%	15-30	30-50	N/A	N/A	N/A	N/A
Palm wax P1819	43-51/109-124	N/A	N/A	10max	N/A	15-20	N/A	N/A
SR129F	52-55/127-132	3.0%	0.5(No.)	30-50	N/A	3.3-4.0	N/A	220
SR70/72	70-72/158-161	1.5%	20Min	14-22	2	N/A	N/A	N/A
SA1820	55-57/131-135	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
165F	72-74/163-167	1%	10	14	N/A	7-8.5	N/A	N/A

THANK YOU

For Browsing Our Products



DAY CANDLE

شركة تتمة نهار الصناعية

المملكة العربية السعودية
جدة

٤٠٢٤ غصن السلام - حي الرويس
٢٣٢١٣ - ٦٣٧٧

مركز الأعمال العربي - الدور الثاني
رقم المكتب: ٢٠٦

هاتف و فاكس: ٠١٢٦١٣٦٠٣٠

جوال ٠٥٥٥٥٥٤٤٤٨ - جوال ٠٥٥٣٣٢٥٩٨٧

البريد الإلكتروني info@day-candle.com

الموقع الإلكتروني www.day-candle.com

Kingdom of Saudi Arabia

Jeddah

4024 Ghosn Al Salam - Al Ruwais District

23213 - 6377

Arab Business Center - Second Floor

Office - 206

TeleFax:- 0126136030

Mobile:- 0555554448 - Mobile:- 0553325987

E-mail:- info@day-candle.com

Website:- www.day-candle.com