



DAY CANDLE

شركة تنمية نهار الصناعية

Product Data

بيانات المنتج



Petroleum Jelly



DAY CANDLE
شركة تنمية نهار الصناعية

تم تأسيس شركة شمعة نهار الصناعية كشركة سعودية محدودة في عام ٢٠١٨م ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة وكان الهدف من تأسيسها هو مساعدة القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية عموماً، والتمشي مع تحقيق رؤية المملكة للمشاركة في برنامج التوازن الاقتصادي و نقل التقنيات المتطورة للمملكة.

وتشارك الشركة منذ تأسيسها في عدد من شركات برنامج التوازن الاقتصادي بالإضافة الى المشاريع الصناعية الاخرى، وركزت على الصناعات البتروكيميائية والخدمات المصاحبة لها.

هذه الشركة تقوم بدور متقدم لنيل ثقة عملائها بتقديم الجودة فهو بمثابة حلقة اتصال بينهم وبين الشركة. وهدفها الأساسي النجاح في خدمة العملاء بأيسر سبيل وأسرع وقت وجودة أداء، ولا تعمل الشركة على الاستئثار بالعمل بصفة مطلقة ولكنها تحرص على استشارة العملاء في كل مرحلة من مراحل الأداء حتى تضمن انجاز العمل بأسلوب دقيق وتحصل على نتائج ايجابية حاسمة ومباشرة تخدم أغراضها وأهدافها وايضاً اغراض واهداف عملائها.

هَلَامُ البترول



هَلَامُ البترول هو مزيج من الشموع الطبيعية والزيوت المعدنية التي تعمل على الحفاظ على رطوبة البشرة وترطيبها لإصلاح الجفاف وتخفيفه. ويتم تصنيع الهلام البترولي بواسطة مواد بترولية شمعية والتي يتم تكوينها على منصات الزيوت وتقطيرها. تشكل المنتجات الأخف وزناً والأرق زيت الفازلين، المعروف أيضاً باسم الفازلين الأبيض أو ببساطة الفازلين.

المنتج	درجّة الانصهار / المُطَوَّر وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D87)	الحد الأعلى للمحتوى الزيتي % وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D721)	رقم اللون في مقياس سيبوليت وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D156)	مؤشر النفاذ 1/10 ملم عند الدرجة 25 وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D1321)	الرائحة وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D1833)	اللازوجة الحركية عند الدرجة 212 فهرنهايت وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D445)	المواد الماصة للأشعة فوق البنفسجية وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 21CFR172.886(b))	نقطة الوميض وفقاً لـ (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D92)
PJP160	57-64/135-148	غير مطبق	غير مطبق	140-160	غير مطبق	5.5-6.5	غير مطبق	212°C
PJP170	58-64/140-14	غير مطبق	غير مطبق	110-140	غير مطبق	5.5-6.5	غير مطبق	212°C
PJP220	60-64/140-148	غير مطبق	غير مطبق	140-160	غير مطبق	5.5-6.5	غير مطبق	212°C
PJP230	58-64/136-148	غير مطبق	غير مطبق	110-145	غير مطبق	5.5-6.5	غير مطبق	212°C
IPJ	45-80/113-176	غير مطبق	غير مطبق	140-210	غير مطبق	10-20	غير مطبق	190°C
WPJ	45-60/113-140	غير مطبق	غير مطبق	130-230	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق
WP7AH1	41-46/106-111	غير مطبق	غير مطبق	140-160	غير مطبق	5.5-6.5	غير مطبق	212°C
WP10AE3	48-54/118-129	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	5-5.9	غير مطبق	غير مطبق
WP12BB3	50-55/122-131	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	4.5-5.5	غير مطبق	غير مطبق
UWP12AD3	58-62/136-144	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	غير مطبق	5.8-6.2	غير مطبق	غير مطبق

Petroleum Jelly

Petroleum Jelly is a mixture of natural waxes and mineral oils that together lock moisture in skin, moisturizing it to repair and relieve dryness. **Petroleum Jelly** is made by the waxy petroleum material that formed on oil rigs and distilling it. The lighter and thinner oil-based products make up **Petroleum Jelly**, also known as white petrolatum or simply as petrolatum.



Product	Drop/Melting Point °C/°F (ASTM D87)	Oil Content Max% (ASTM D721)	Color in Saybolt or No. (ASTM D156)	Needle Penetration 1/10mm @25°C (ASTM D1321)	Odour (ASTM D1833)	Kinematic Viscosity @212°F (ASTM D445)	Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b)	Flash Point °C (ASTM D92)
PJP160	57-64/135-148	N/A	N/A	140-160	N/A	5.5-6.5	N/A	212°C
PJP170	58-64/140-14	N/A	N/A	110-140	N/A	5.5-6.5	N/A	212°C
PJP220	60-64/140-148	N/A	N/A	140-160	N/A	5.5-6.5	N/A	212°C
PJP230	58-64/136-148	N/A	N/A	110-145	N/A	5.5-6.5	N/A	212°C
IPJ	45-80/113-176	N/A	N/A	140-210	N/A	10-20	N/A	190°C
WPJ	45-60/113-140	N/A	N/A	130-230	N/A	N/A	N/A	N/A
WP7AH1	41-46/106-111	N/A	N/A	140-160	N/A	5.5-6.5	N/A	212°C
WP10AE3	48-54/118-129	N/A	N/A	N/A	N/A	5-5.9	N/A	N/A
WP12BB3	50-55/122-131	N/A	N/A	N/A	N/A	4.5-5.5	N/A	N/A
UWP12AD3	58-62/136-144	N/A	N/A	N/A	N/A	5.8-6.2	N/A	N/A

THANK YOU

For Browsing Our Products



DAY CANDLE

شركة تنمعة نهار الصناعية

المملكة العربية السعودية
جدة

٤٠٢٤ غصن السلام - حي الرويس
٢٣٢١٣ - ٦٣٧٧

مركز الأعمال العربي - الدور الثاني
رقم المكتب: ٢٠٦

هاتف و فاكس: ٠١٢٦١٣٦٠٣٠

جوال ٠٥٥٥٥٥٤٤٤٨ - جوال ٠٥٥٣٣٢٥٩٨٧

البريد الإلكتروني info@day-candle.com

الموقع الإلكتروني www.day-candle.com

Kingdom of Saudi Arabia

Jeddah

4024 Ghosn Al Salam - Al Ruwais District

23213 - 6377

Arab Business Center - Second Floor

Office - 206

TeleFax:- 0126136030

Mobile:- 0555554448 - Mobile:- 0553325987

E-mail:- info@day-candle.com

Website:- www.day-candle.com